

Funza, enero 4 de 2020

PROTOCOLO DE CALIDAD JUNTAS DE COMPRESION RA

PROPIEDAD	UNIDAD	REQUISITO	RESULTADO	METODO
RESISTENCIA A LA TRACCION	Psi	2.250	2.519	ASTMD 412
ELONGACION ULTIMA	%	350	446	ASTM D 412
DUREZA	SHORE A	60 +/-5	60	ASTM D 2240
RESISTENCIA AL CALOR 70 HORAS A 212 °F:				
CAMBIO DE DUREZA	%	15	8	ASTMD 573
FUERZA TENSIL	%	-15	6	
PERDIDA MAXIMA DE ELONGACION	%	-40	-20	
COMPRESION	%	35	20	ASTMD 395
RESISTENCIA AL OZONO		SIN GRIETAS	SIN GRIETAS	ASTMD 1149
ADHESION CAUCHO-METAL	Lb/pli	40	132	ASTMD 429

OBSERVACIONES:

LAS JUNTAS RA SE FABRICAN EN ELASTOMEROS DE ALTA CALIDAD COMO POLICLOROPRENO Y EPDM , DE ACUERDO CON LA NORMA ASTM D 3542.

LAS JUNTAS SE FABRICAN EN TRAMOS DE 3 y 5 METROS SEGÚN LA REFERENCIA.

